

DiOLiN

DiOLiN Naturöl-Lasur

Beschreibung DiOLiN EM Naturöl ist eine Holzöl-Lasur aus einem Gemisch hochwertiger Naturöle, in einem Hightechverfahren mit auserlesenen Balsamharzen verkocht. Frei von technischen Alkyden oder Glyceriden. Alle Öle aus regenerativen Naturprodukten.

Schützt mit wenig Aufwand das Holzwerk vor Abwitterung für lange Zeit. Reisst und blättert nicht ab.

Bindemittel	Naturölmischungen
--------------------	-------------------

Wirkstoffe	Keine
-------------------	-------

Festkörpergehalt	Ca. 34–36 %
-------------------------	-------------

Dichte	0,856–0,870 kg/l, je nach Farbton
---------------	-----------------------------------

Glanzgrad	Matt bis seidenglänzend (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der Anzahl Anstriche)
------------------	--

Farbtöne	Nach Kollektion Natura
-----------------	------------------------

Gebinde	DiOLiN Naturöl-Lasur farbig: 1-l und 5-l Gebinde DiOLiN Naturöl farblos: 1-l und 5-l Gebinde
----------------	---

Lagerstabilität	In gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Vor starker Erwärmung schützen.
------------------------	---

Verbrauch	Etwa 100 g/m ² pro Anstrich auf neuem, geschliffenem Tannenholz
------------------	--

Verarbeitung	Pinselauftrag oder maschinell
---------------------	-------------------------------

Verdünnung	Gebrauchsfertig Bei Verarbeitung mit Auftragsgeräten kann mit Terpentinersatz verdünnt werden.
-------------------	---

**Holzbeschaffenheit**

Das Holz sollte gehobelt und geschliffen sein, um eine gute Verankerung des Anstrichs zu gewährleisten. Das Holz muss sauber, fett- und wachsfrei sein und darf nicht über 15 % Feuchtigkeit aufweisen. Hölzer mit Harzaustritt müssen vor dem Lasieren mit Nitroverdünner entfettet werden.

Gebrauchsanweisung**Laseraufbau aussen, farbig auf neuem Holz**

1 x DiOLiN Naturöl-Imprägnierung
2-3 x DiOLiN Naturöl-Lasur

Aufbau aussen, deckend weiss

1 x DiOLiN Naturöl-Imprägnierung
2-3 x DiOLiN Naturöl-Lasur weiss

Renovationsanstrich

Rechtzeitig erfolgende Pflegeanstriche auf tragfähigem, farbig lasiertem Untergrund:

1-2 x DiOLiN Naturöl-Lasur farbig

Wir verweisen auf unsere Tabelle „Aufbauempfehlung für DiOLiN Naturöl-Lasur“ (www.diolin.ch)

Trocknung

18-20 °C bei 75%
rel. Luftfeuchtigkeit

Zwischentrocknungszeit 24 Stunden unbedingt einhalten.

Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz. Eintrocknete Lasur ist durch Einlegen der Geräte in Verdünner, Pinselreiniger oder eventuell Abbeizfluid anzulösen.

Sicherheitshinweise

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

Bemerkungen

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund der vielfältigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen und fachgerecht zu verarbeiten. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Dezember 2008